

Colla bicomponente pronta all'uso in bustine monodose per incollare gli accessori sulle piastrelle. Trasparente.



Incollare accessori bagno.



Fissare barre e ganci.

MATERIALI DI SUPPORTO

- Piastrelle.
- Materiali solidi, lisci e privi di sbavature o rientranze.
- Metalli in genere.
- I materiali di supporto e l'accessorio devono essere puliti con le salviette fornite nella confezione prima dell'applicazione della colla.
- Per applicazioni su intonaco o cartongesso verificare che il peso non strappi il materiale stesso.

CATEGORIA DI APPLICAZIONE



INCOLLA

VANTAGGI

- Colla bicomponente per fissare gli accessori di bagno e cucina senza utensili e senza forare. Utilizzabile su tutte le piastrelle e oggetti solidi, lisci e privi di sbavature o rientranze.
- Resistente all'acqua.
- Trasparente una volta indurito.
- Adatta ad accessori con qualsiasi forma di piastrina di supporto senza scanalature (peso piastrina max 30 g).
- Gli oggetti possono essere rimossi facendo leva sui bordi delle piastrine. Grattare delicatamente i residui con una spatola.


APPLICAZIONI

- Fissare gli accessori di bagno e cucina senza forare le piastrelle.
- Rimovibile dalle superfici lisce una volta indurita.

FUNZIONAMENTO

- Utilizzare la salvietta detergente CLEAN2FIX per pulire la superficie del supporto e dell'oggetto da incollare.
- Arrotolare la bustina MIX2FIX dal fondo spingendo il contenuto da A a B attraverso il setto di separazione.
- Miscelare per almeno 1 minuto. ATTENZIONE: lo sviluppo di calore indica che la reazione fra i 2 componenti sta procedendo correttamente.
- Aprire la bustina ed applicare entro 1 minuto sulla superficie della piastrina da incollare.
- Posizionare la piastrina e premere per almeno 10 secondi fino alla sua adesione. Un carico leggero può essere applicato dopo 15 minuti, il carico finale dopo 2 ore.

DATI TECNICI



Colla bicomponente a base cianoacrilato.

Prodotto	Art. n°	Colore	Stoccaggio [mesi]	Contenuto 1 busta	Contenuto confezione [buste]
COLLA MIX	552166	Trasparente	12	2 bustine da 4 g di colla bicomponente + 2 salviette pulizia superfici	5

INSTALLAZIONE



CARATTERISTICHE TECNICHE

Caratteristica tecnica	Normativa di riferimento test	Unità di misura	Valore
Base	-	[-]	Cianoacrilato
Consistenza	-	[-]	Gel tixotropico
Tempo di lavorabilità	a 25 °C	[min]	5 ÷ 6
Tempo di formazione pelle	a 25 °C	[min]	6 ÷ 9
Temperatura di applicazione	-	[°C]	+5 ÷ +40
Temperatura di esercizio	-	[°C]	-20 ÷ +80
Temperatura di stoccaggio	-	[°C]	+5 ÷ +25
Resistenza finale	test interno*	[daN]	fino a 10
Densità componente A	-	[g/ml]	1,18
Densità componente B	-	[g/ml]	1,23
Viscosità componente A	Brookfield, 25 °C, mandrino 14, 1,5 UPM	[mPa]	100.000 ÷ 190.000
Viscosità componente B	Brookfield, 25 °C, mandrino 14, 1,5 UPM	[mPa]	80.000 ÷ 110.000

* test di laboratorio di incollaggio alluminio-acciaio, singolo fissaggio. Forza adesiva per un carico applicato a una distanza max di 5 cm.

AVVERTENZE

- Consultare la scheda di sicurezza (SDS) prima di utilizzare il prodotto.
- Contiene cianoacrilato. Pericolo. Incolla la pelle e gli occhi in pochi secondi. Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- Il componente A può provocare una reazione allergica.
- Se i componenti mischiati restano nella bustina, possono sviluppare una temperatura elevata.
- Il prodotto non indurito può essere pulito con acqua e sapone.

STOCCAGGIO / SMALTIMENTO

- Fischer raccomanda di smaltire i rifiuti sempre in conformità alle normative vigenti.
- Per informazioni puntuali sullo smaltimento e recupero di prodotto e confezione visita il link www.fischeritalia.it/ricicla-COLLA-Mix-Bagno-Cucina



Le informazioni contenute in questa scheda tecnica rappresentano i dati a conoscenza di fischer Italia, non sono tuttavia vincolanti come garanzia considerando la variabilità delle situazioni applicative. L'utilizzatore del prodotto si assume le responsabilità che derivano dal suo utilizzo.